

# KIILTO ACRYL

## Сантехнический силиконовый герметик

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Однокомпонентная акриловая мастика для заделки и уплотнения. Применяется, напр., в компенсационных швах строительных плит и металлических конструкций, для разных видов монтажа, заполнения швов дверных и оконных рам, для бытового использования.

### СВОЙСТВА

- выдерживает старение
- можно покрывать краской
- высокое содержание сухих веществ
- неводостойкая

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

связующее	акрилополимер
плотность	ок. 1,5 кг/л
время образования плёночной корки	20-30 мин. (+20°C, 50 % отн. влажности). Покрытие краской через сутки
время высыхания	1-2 недели в зависимости от размера шва
теплостойкость	-30.....+70 °C
усадка	20 %
удлинение/движение шва	> 10 %
расход	5 x 5 мм шва, ок. 12 м/картридж

### УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

- температура помещения, клея и склеиваемого материала не ниже +15° C
- Существующие условия, такие как температура помещения, качество и влажность обрабатываемой поверхности, а также количество герметика, значительно влияют на время образования плёночной корки и скорость вулканизации. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными. В этой связи, цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными.

### ИНСТРУМЕНТ

Пистолет для герметиков

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Облицуемая поверхность должна быть сухой, прочной, ровной и чистой. Пластмассовую профильную ленту с закрытыми порами можно использовать в качестве заполнителя дна швов.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Обрезать коническую часть в конце тубы. Закрутить прижимной мундштук место и отрезать его в необходимом месте. Прижимной мундштук можно отрезать с желательным размером 1-10 мм. Поверхность нанесения должна быть сухой, а также без пыли и жира. Нагнетать герметик в шов и немедленно выравнять его смоченным чистой водой шпателем или пальцем. Упаковку тщательно закрыть после использования.

### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Не допускать попадания продукта на кожу. Промывную воду рабочих инструментов можно выливать в канализацию. Высушить свежие остатки продукта, сухую мастику можно отвезти на свалку.  
Беречь от детей. Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике безопасности.

### УПАКОВКА

Картридж 310 мл.

### ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре не ниже +1°C, в плотно закрытой оригинальной упаковке. После длительного хранения перемешать перед применением.

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

По всем возникающим вопросам просим обращаться по телефону горячей линии:  
т.8-800-333-30-33

**05/2011**