

Евро Миралкид 90

Евро Миралкид 90

ТИП

Универсальная алкидная эмаль.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Применяется для окраски металлических поверхностей (велосипедов, грузовиков, трамваев, сельхозтехники и другого транспорта), а также деревянных, древесноволокнистых и древесностружечных поверхностей внутри и снаружи помещений (оконных рам, дверей, мебели и т.п.).






ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Оконные рамы, двери, мебель, инструменты, велосипеды и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис	А и С
Цвета	По каталогам цветов «Тиккурила Симфония». База А также может использоваться в качестве белой краски.
Степень блеска	Высокоглянцевая
Расход	По металлу 12–14 м ² /л, по гладкому (строганному) дереву 10–12 м ² /л в зависимости от способа нанесения.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л.
Разбавитель	Уайт-спирит 1050 и Растворитель для распыления 1032
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением. Допускается при необходимости разбавлять на 5–15% по объему. При нанесении распылением толщина сухой пленки для одного слоя не должна превышать 40 мкм.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	"От пыли" 3–4 часа Следующий слой можно наносить через сутки. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.
Атмосферостойкость	Хорошая, в том числе в морской и промышленной среде.
Износостойкость	Хорошая.
Стойкость к мытью	Хорошая при применении обычных моющих средств.
Стойкость к химикатам	Покрытия устойчивы к скипидару, уайт-спириту и денатурату.
Сухой остаток	Около 60%.
Плотность	0,9 - 1,1 кг/л
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.
Сертификат соответствия	 Сертификат Соответствия
Свидетельство о государственной регистрации	 Свидетельство о государственной регистрации
Сертификат пожарной безопасности	 Пожарный сертификат

Евро Миралкид 90

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха - менее 80%. Однако, высыхание в вышеуказанных предельных условиях идет гораздо медленнее, чем при стандартных условиях (+23°C / 50%). Медленнее всего высыхают краски, заколерованные в темные оттенки.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: очистить поверхность от пыли, ржавчины и других загрязнений и обезжирить ее. Деревянные поверхности, древесноволокнистые и древесно-стружечные плиты грунтовать грунтовкой "Jehu" или "Отех", а стальные и оцинкованные поверхности – противокоррозионной грунтовкой "Rostex" или "Rostex Super". Алюминиевые поверхности и поверхности, подвергающиеся постоянному воздействию влаги, грунтовать "Rostex Super". Алюминиевые поверхности рекомендуется до грунтования зашкурить. Ранее окрашенная поверхность: при окраске поверхностей внутри помещений вымыть их моющим средством Маалипесу, затем тщательно промыть водой, дать просохнуть. Для промывки наружных металлических поверхностей использовать "Panssaripesu". Отслаивающуюся краску удалить скребком, всю поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости деревянные поверхности, находящиеся в плохом состоянии, грунтовать грунтовкой "Jehu" или "Отех". Очищенные до металла поверхности грунтовать грунтовкой "Rostex" или "Rostex Super". Впадины и другие неровности выправить алкидной шпаклевкой.
Окраска	Краску перед применением перемешать. При необходимости для нанесения кистью разбавить уайт-спиритом, а для распыления – растворителем 1032. Наносить краску кистью, валиком или распылением 1–2 слоями.
Очистка инструментов	Малярные инструменты промыть уайт-спиритом.

ОХРАНА ТРУДА

Воспламеняющееся вещество. Содержит уайт-спирит. Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли от распыления. Организовать эффективный воздухообмен.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовым мусором.

ТРАНСПОРТИРОВКА -

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель:
ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

[Назад](#)

**Выбрали продукт?
Найдите ближайший магазин в вашем городе**

