

## Отекс Аква


ТИП	Быстросохнущая, водорастворимая адгезионная грунтовка.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется для поверхностей, которым необходимы повышенные адгезионные свойства, во внутренних помещениях, а также полиуретановые и окрашенные каталитными красками оконные рамы снаружи. Используется в качестве грунтовки и промежуточной краски как на новых, так и ранее окрашенных поверхностях. Адгезионная грунтовка «Отекс Аква» хорошо ложится на поверхности, требующие повышенных адгезионных свойств такие, как стекло, кафель, стекловолокно, меламин, ПВХ-пластик, алюминий, оцинкованное железо, а также поверхности, окрашенные алкидными и каталитными красками. Также подходит для деревянных, ДВП, ДСтП и металлических поверхностей в сухих внутренних помещениях. Не подходит для повторной окраски поверхностей, ранее окрашенных нитроцеллюлозным лаком.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	



[Увеличить](#)



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис	А
Цвета	Колеруется в ограниченную гамму цветов по каталогу "Тиккурила Симфония".
Степень блеска	Матовая
Расход	6-8 м <sup>2</sup> /л
Тара	0,9 л, 2,7 л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Нанесение кистью, валиком или распылителем. Распыление под высоким давлением - размер сопла – 0,013" - 0,015" - количество разбавителя – 0 – 5% от объема раствора
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	Время высыхания для прикосновения – ок. 1 часа. Время высыхания для повторного нанесения грунтовки «Отекс Аква» – ок. 2 часов. Для повторного окрашивания краской – ок. 5 часов.
Сухой остаток	ок. 35%
Плотность	1,3 кг/л
Свидетельство о государственной регистрации	<a href="#">Свидетельство о государственной регистрации</a>

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



## Отекс Аква

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха не ниже +8°C и относительная влажность воздуха не выше 80%. Невысокая температура (ок. +15°C) и повышенная влажность (50-70% относительной влажности) воздуха продляют время раскрытия краски и облегчают работу.
Предварительная подготовка	Очистите поверхность от грязи и пыли. Обработайте сучки на деревянных поверхностях специальным лаком для обработки сучков. Поверхности, требующие повышенных адгезионных свойств, промойте моющим средством «Маалипесу» и тщательно сполосните водой. Отшлифуйте поверхность до матового состояния. Удалите шлифовальную пыль.
Грунтование	Неокрашенная поверхность: Промойте поверхность моющим средством "Маалипесу" и тщательно ополосните водой. Отшлифуйте поверхность до матового состояния. Удалите шлифовальную пыль. Перед использованием тщательно перемешайте грунтовку "Отекс Аква" и при необходимости разбавьте водой. Нанесите с использованием кисти, валика, малярной подушки или распылителя. На большую площадь сначала стоит наносить грунтовку, например, при помощи валика для ораски мебели, а затем выравнивать кистью. Лучше всего для нанесения подходят кисти с расщепленными на концах щетинками из искусственного волокна. Повторное нанесение можно выполнять через 5 часов с использованием краски "Уника Аква" или "Хелми".
Очистка инструментов	Удалите лишнюю краску с инструментов. Промойте инструменты водой. Для удаления затвердевшего вещества рекомендуется применять средство «Пенсселипесу» производства компании «Тиккурила».
ОХРАНА ТРУДА	Содержит 1,2-бензисотиазол-3(2H)-он и 2,4,7,9-тетраметилдек-5-ин-4,7-диол. Может вызвать аллергическую реакцию. Используйте защитные перчатки. Для продукта имеется паспорт безопасности химической продукции.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	Пустую, сухую тару сдайте в пункт утилизации или вывезите на общую свалку. Жидкие остатки краски сдайте в пункт приема опасных отходов.
TRANСПОРТИРОВКА/ADR:	не классифицировано ivk/190914/akk150914

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша



## Отекс Аква

компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

**Выбрали продукт?  
Найдите ближайший магазин в вашем городе**

