

Супи Саунасуоя для защиты бани

ТИП

Колеруемый акрилатный защитный состав.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Защитный состав для поверхностей во влажных помещениях, образующий грязе- и водоотталкивающую поверхность. Содержит защищающий обработанную поверхность противоплесневый компонент. Применяется для покрытия деревянных, древесноволокнистых и бетонных поверхностей, согласно инструкции по применению. Не применять для обработки полков бани.




[Увеличить](#)

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется, в особенности, для обработки стен и потолков в парильне, душевой и раздевалке бани.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис

EP

Цвета

Колеруется в цвета каталога "Колеруемые лаки для интерьеров".

Цветовые каталоги

[Каталог цветов Колеруемые лаки](#)

Степень блеска

Полуматовая

Класс эмиссии строительного материала

M1

Расход

8-12 м²/л.

Тара

0,9 л, 2,7 л, 9 л.

Разбавитель

Вода

Способ нанесения

Наносится кистью или распылением.

Время высыхания

От пыли – 30 минут.

при +23°C и относительной влажности 50%

Следующий слой можно наносить через 2–3 часа.

Сухой остаток

Поверхность готова к эксплуатации примерно через двое суток.

Плотность

Ок. 16 %.

Хранение

1,0 кг/л.

Код

Защищать от мороза.

Свидетельство о государственной регистрации

868 6404

[Свидетельство о государственной регистрации](#)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не ниже +5 °C и относительная влажность воздуха – 80%. Новая, чистая деревянная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. Слегка увлажнить пульверизатором, дать высохнуть и отшлифовать вставшие торчком деревянные волокна. Пыль от

Предварительная подготовка



Супи Саунасуоя для защиты бани

шлифовки удалить.

Старая и загрязненная или, например, обработанная ранее "Супи Саунасуоя" деревянная поверхность: Очистить моющим средством "Супи Саунапесу" в соответствии с инструкциями по применению, тщательно прополоскать и дать высохнуть. При необходимости, отшлифовать и удалить пыль от шлифовки.

Состав тщательно перемешать перед применением, а также во время работ.

Обработка стен парилен: Наносить колерованный или бесцветный состав одним слоем. При необходимости, разбавить водой.

Можно также обработать стены парилен двумя слоями разбавленного на 50 % водой колерованного состава "Супи Саунасуоя". Таким образом, следы от кисти будут менее заметными.

Защита для бани

Обработка стен душевых и раздевалок: Наносить состав "Супи Саунасуоя" двумя слоями. При нанесении первого слоя колерованный состав разбавить водой до 20 %, бесцветный состав – при необходимости.

При использовании колерованного состава для проверки оттенка рекомендуется сделать пробную выкраску на отдельной доске. При разбавлении цвет более светлый и более прозрачный по сравнению с цветом каталога. Окончательный цвет покрытия зависит от породы и предыдущих обработок. Во избежание разницы в оттенке всю поверхность следует обрабатывать всегда непрерывно, а при обработке больших панельных поверхностей – несколько досок зараз.

Перед эксплуатации нагрейте баню, а затем хорошо проветрите.

Рабочие инструменты промыть водой с мылом. Слегка затвердевший состав удалить моющим средством "Пенселипесу".

Не ранее чем через месяц после обработки.

Очистка инструментов

Очищать поверхность средством "Супи Саунапесу" (0,1-0,2 л средства на 5 л воды). Для удаления известковых солей применять 10-15%-ный раствор. Для удаления толстых слоев известковых солей и ржавчины применять неразбавленное средство "Супи Саунапесу". Для отбеливания полков применять разбавленный в воде состав "Супи Саунапесу" (1 часть средства - 1 часть воды). Дать воздействовать 15 мин. и промыть чистой водой.

Уход

ОХРАНА ТРУДА

Продукт не классифицирован, как опасный. На продукт имеется паспорт техники безопасности.[Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.



TIKKURILA

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 21.12.2011
(Предыдущая дата 01.04.2010)

Суши Саунасуоя для защиты бани

УТИЛИЗАЦИЯ
ОТХОДОВ
ТРАНСПОРТИРОВКА
ВАКАВ/ADR -

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Выбрали продукт?

Найдите ближайший магазин в вашем городе

